

Produktinformation Glaserat Fasadtegel

Krackelering på glaserat tegel.

Krackelering kan förekomma i större och mindre utsträckning på glaserade keramiska produkter. Oftast helt utan betydelse för det fysikaliska egenskaperna på det färdiga murverket då dessa sprickor är av mikroskopisk storlek och inte släpper igenom fukt. Man använder också ett tegel med hög sintringsgrad vilket gör teglet tätt.

Krackelering kan framträda som ett spindelnätsmönster på nymurade fasader i samband med utsaltning och uttorkning av fogarna då detta lägger sig på tegelytan.

Även i samband med dammig miljö under byggnadstiden.

Detta försvinner oftast under påverkan av väder och vind. I vissa fall kan fasaden behöva tvättas för att få bort dessa föroreningar.

Lagning av skada på monterat tegel.

Har det glaserade teglet fått en mindre skada i glasyren så kan detta lagas med en speciell glasyrlackfärg infärgad i glasyrens kulör.

Är skadan större så att ytan behöver byggas upp så kan det göras med en blandning av tegelmjöl och vattenglas. Därefter infärgas ytan med glasyrlackfärg.